

新一代内样乳胶漆生产配方

序号	原材料	投入数量/kg	备注
制浆			
1	水	305	分散 1.5h 研磨
2	润湿剂	1	
3	分散剂	3	
4	杀菌剂	2	
5	A10 消泡剂	0.5	
6	锐钛型钛白粉	40	
7	轻钙粉	100	
8	煅烧高岭土	100	
9	重钙粉	170	
10	滑石剂	50	
11	增白剂	1	
	水	15	
12	群青	少量	
调漆			
1	G-66 纤维素	4	
2	水	80	
3	苯丙乳液	100	
4	成膜助剂	6	春季用 5
5	氨水	适量	调 pH=8~9
6	A-10 消泡剂	0.7	
7	丙二醇	12	
	流平剂	2.5	
8	碱溶性增稠剂	5	
	水	5	
9	香精	适量	

新一代内样乳胶漆

注解：

一、对比率：0.9

二、耐擦洗：>2000 次

三、对水：20%