

晴雨外墙乳胶漆

(公司 883 型)

生
产
工
艺
和
相
关
技
术
指
标
解
析

济南亚福瑞装饰材料有限公司

晴雨外墙乳胶漆（公司 883 型）

制浆				
序号	原材料	规格产地	投入数量 kg	备注
1	纯净水		220	
2	羟基纤维素	科莱恩 3 万粘度	1	
3	润湿剂	X-405	0.8	
4	分散剂	5040	4.5	
5	防腐剂	BK-04	1	
6	乙二醇		10	
7	消泡剂	309A	1	
8	金红石钛白	佰利莲 601	100	
9	云母粉		25	
10	煅烧高岭土	据丰 1250 目	25	
11	重钙粉	华威 800 目	150	
12	硅灰石粉	华威 800 目	150	
13	滑石粉	海域	120	不砂磨
调漆				
1	苯丙乳液	日出 615D	250	
2	成膜助剂	亿思曼	15	
3	多功能助剂	AMP-95	1.5	
4	消泡剂	A10	1	
5	流平剂	612	1	
	纯净水		3	
6	碱溶性增稠剂	长风 117A	5	
	纯净水		5	
	总重量		1045	

晴雨外墙乳胶漆（公司 883 型）

注解：

一、涂料 PVC : 81.4%

二、粘度：87KU

三、用量：0.25-0.3kg/m²

四、成本：5500 元/吨

五、对比率：0.84

六、执行标准：GB/T9755-2001/《合成树脂乳液外墙涂料》