

## 外样透明封闭底漆

涂料原料	用量/kg
水	680
苯丙乳液	300
成膜助剂	15
氨水	适量 (调 pH=9)
丙二醇	5